



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

Số (No) 1597 /VLXD-TTGSTT

1. Cơ quan gửi mẫu (Client) : Nhà máy kính nổi Tràng An
2. Tên mẫu (Name of sample) : Kính nổi, chiều dày danh nghĩa 4mm
3. Số phiếu kế hoạch (Reg.No) : 297 GS-TT
4. Ngày nhận mẫu (Date of received sample) : 04/05/2011

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

STT (Nº)	Tên chỉ tiêu (Norms)	Kết quả (result)	YCKT TCVN7218:2002 (Specification TCVN 7218:2002)	Đánh giá (Report)
1	Chiều dày (Thickness)	4.02	4 mm	Đạt tiêu chuẩn (Meet standard)
	Dung sai (Tolerances)	+ 0.02 mm	± 0.3 mm	
2	Khuyết tật ngoại quan (Appearance test)	Không có khuyết tật (No appearance defects)	Đạt yêu cầu (Meet requirement)	Đạt tiêu chuẩn (Meet standard)
3	Độ cong vênh (curvature)	0.00 %	≤ 0.3%	Đạt tiêu chuẩn (Meet standard)
4	Độ biến dạng quang học (Optical deformation degree)	58°	≥ 50°	Đạt tiêu chuẩn (Meet standard)
5	Độ truyền sáng (Light transmit tance)	86.7	≥ 85	Đạt tiêu chuẩn (Meet standard)


Phương pháp thử TCVN 7219:2002

Hà Nội, ngày 10/05/2011

Cán bộ phân tích (Tester): Nguyễn Văn Liễu
Đặng Minh Hoa

Viện Vật liệu xây dựng
VIBM

PTN VILAS 003 Trung tâm Gốm sứ – Thủy Tinh
VILAS 003 Glass and Ceramic Centre



PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Mai Ngọc Tâm

Quỳnh
Nguyễn Minh Quỳnh

- Ghi chú (Note):

- Mẫu do khách hàng mang đến Viện Vật liệu xây dựng. Tên cơ quan gửi mẫu và tên mẫu được báo cáo theo yêu cầu của khách hàng gửi mẫu. (Samples were sent to VIBM. Name of client and sample as clients request)
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị với mẫu. Các STT không đánh dấu (*) thuộc phép thử PTS Vilas 003. (The text report valid for sample only. The Vilas 003 symbol is not used for (*) test methods).
- Không được sao chép từng phần, được sao chép toàn bộ phiếu kết quả này (This test report not be reproduced, except in full).